

**TEHNIČKI LIST 11.04.2016.**

## **JUB JUBIN LAK ZA ČAMCE**

### **DEKORATIVNA ZAŠTITA DRVETA**

#### **1. Opis upotreba**

**JUB JUBIN LAK ZA ČAMCE** je bezbojni lak na bazi alkidnih smola, namenjen za zaštitu drveta od vode i ostalih atmosferskih uticaja.

**JUB JUBIN LAK ZA ČAMCE** upotrebljava se za lakiranje drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorijama: čamaca, vrata, lamperija, baštenskog nameštaja...

#### **2. Nijanse, način pakovanja**

Pakovanje: metalne limenke po 0,75l

Sjaj: Sjaj, Polumat


Nijanse: Bezbojan

#### **3. Tehnički podaci**

Karakteristika	Vrednost
Gustina (g/cm <sup>3</sup> ) / 20°C	0,86 – 0,94
Viskozitet DIN 4 mm / 20°C	70" – 100"
Tvrdoća (Persos)	Min. 40"
Sjaj na 60°	Min 90% za sjajni 45 -65% za polumat

Vreme sušenja – suvo na dodir T = +20°C, rel. vl. vazduha = 65 ± 5 % (sati)	Max. 12 h
Nanošenje sledećeg sloja, nakon (h)	24 sata

Glavni sastojci: alkidno vezivo, aditivi, organski rastvarač.



#### 4. Priprema podloge i premaza; nanošenje premaza

Viskozitet proizvoda je optimalan za nanošenje četkom ili valjkom i nije potrebno razređivanje za nanošenje. Za nanos prskanjem, u zavisnosti od upotrebljene dizne, po potrebi razrediti JUB JUBIN RAZREĐIVAČEM do 5% zapreminske.

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista bez slabo vezanih delova, prašine, masnoća i drugih nečistoća. Smolaste površine drveta očistiti sa nitro razređivačem i ostaviti da se dobro osuše.

Na podlogu prethodno obrušenu (brusnim papirom 120 -180) naneti JUB JUBIN LAK ZA ČAMCE u dva do tri sloja sa obaveznim međuslojnim brušenjem.

JUB JUBIN LAK ZA ČAMCE ne sadrži insekticide i fungicide. Kod zaštite drveta u spoljašnjim uslovima naneti JUB JUBIN Lasur base (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, pre nanosa JUB JUBIN LAKA ZA ČAMCE.

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja. U uslovima niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha (iznad 80%) ne nanositi premaze, jer može doći do problema sa sušenjem i adhezijom.

Potrošnja: 1l JUB JUBIN Laka za čamce pokriva površinu od 10 – 12 m<sup>2</sup>/l (za nanošenje u jednom sloju).

#### 7. Čišćenje alata, postupanje sa otpadom

Alat posle upotrebe temeljno oprati JUBIN RAZREĐIVAČEM, osušene fleke se ne mogu ukloniti. Tekuće ostatke ne izlivati u kanalizaciju, vodotoke ili u okolinu i ne odstanjujemo ih zajedno sa kućnim otpadom. U skladu sa propisima o postupanju sa otpadom, razvrstan je među otpade sa klasifikacijskim brojem 08 11 11\* i odlagati ga na posebno pripremljenim odlagalištima ili preko organizovanog odvoza opasnog otpada. Otpadna ambalaža sa klasifikacionim brojem 15 01 04 se odlaže na posebna odlagališta za metalni otpad.

#### 8. Bezbednost i zdravlje na radu

Poštovati opšte mere bezbednosti i zdravlja na radu propisane u Bezbednosnom listu proizvoda.

#### 9. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Površine zaštićene JUBIN LAKOM ZA ČAMCE ne zahtevaju posebno održavanje. Prašinu očistiti metlom, usisavanjem, brisanjem ili pranjem vodom. Ulepljenu prljavšinu odstraniti čišćenjem mekom krpom i ispiranjem vodom.

#### 10. Skladištenje, transportni uslovi i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domaćaja dece.

Trajanost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 3 godine.



## 11. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda se određuju sa internim proizvodnim specifikacijama i sa slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog odnosno propisanog kvaliteta nivoa se prati u našim laboratorijama, u IMSu, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno u drugim nezavisnim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i od strane JUB-a gde je više godina uveden sistem celokupnog savladavanja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštjuj slovenačke i evropske standarde sa gledišta očuvanja okoline i garantovanja bezbednosti zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

## 12. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su data na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Sve garancije za karakteristike proizvoda važe za celovit JUB-ov sistem. Za štetu, prouzrokovano zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sve prethodne, zadržavamo pravo na naknadne izmene i dopune.

Datum izdavanja: 11.04.2016.

**JUB d.o.o. Šimanovci**

**Dositjeva br. 5**

**22310 Šimanovci, Srbija**

**T: +381 22 40 99 99**

**F: +381 22 40 99 95**

**E: [jub@jub.rs](mailto:jub@jub.rs)**

