

TEHNIČKI LIST LAZURNI PREMAZI

JUB JUBIN LASUR CLASSIC

1. Opis, upotreba

JUB JUBIN LASUR CLASSIC je tankoslojni zaštitni – dekorativni premaz za drvo koji se koristi za unutrašnje i spoljašnje radove u nijansama koje se mogu međusobno mešati. Bezbojni i beli lazur se ne preporučuju za spoljašnju upotrebu.

Osušeni film JUB JUBIN LASUR CLASSIC-a je transparentan i ističe prirodan izgled drveta. Odlikuje se lakom ugradnjom, velikom izdašnošću, dobrom pokrivošću.

2. Nijanse, način pakovanja

Pakovanje: metalne kutije po 0,75l.

Nijanse:

- JUBIN LASUR CLASSIC bela 11, JUBIN LASUR CLASSIC bezbojni 12, JUBIN LASUR CLASSIC bor 13, JUBIN LASUR CLASSIC ariš 14, JUBIN LASUR CLASSIC bukva 15, JUBIN LASUR CLASSIC orah 16, JUBIN LASUR CLASSIC tik 17, LASUR CLASSIC ebanovina 22, JUBIN LASUR CLASSIC mahagoni 23, JUBIN LASUR CLASSIC palisander 24 i JUBIN LASUR CLASSIC hrast 93.

3. Tehnički podaci

Gustina (g/cm ³) / 20°C	0,83-0,87 (sve osim nijanse bela 11) 0,91-0,94 (za nijansu bela 11)
Viskozitet DIN 4mm / 20°C	min. 12 sekundi

vreme sušenja – suvo na dodir T = +20 °C, rel. vl. vazduha = 65 ±5% (sati)	6-12 sati
Nanošenje sledećeg sloja, nakon (h)	12 - 24 sata
VOC (g/l) za JUB JUBIN LASUR CLASSIC	A (f) max. 700g/l Ovaj proizvod sadrži max A(f) 695 g/l

Glavni sastojci: alkidno vezivo, transparentni pigmenti, aditivi, organski rastvarač.

4. Priprema podloge i premaza; nanošenje premaza

JUB JUBIN LASUR CLASSIC pre upotrebe dobro promešati.

Premaz je pripremljen za upotrebu i nije ga potrebno razređivati.

Na prethodno dobro osušenu, obrušenu (brusnim papirom 120-180) i čistu drvenu površinu naneti lazurni premaz u dva do tri sloja za zaštitu drveta u enterijeru, odnosno u tri sloja za zaštitu drveta u eksterijeru.

JUB JUBIN LASUR CLASSIC ne sadrži insekticide i fungicide. Kod zaštite drveta u spoljašnim uslovima naneti **JUB JUBIN Lazurbase (impregnaciju)** u jednom sloju direktno na drvo, pre nanosa JUBIN LASUR CLASSIC-a.

Premaz nanositi četkom, valjkom ili sunderom. Drugi sloj naneti nakon 12 – 24 h. Sušenje premaza 6 – 12 h.



Stare slojeve lazurnih premaza treba obrusiti brusnim papirom 180 ili žičanom četkom, i otprašiti pre nanošenja novog sloja.

Alat nakon upotrebe oprati **JUB JUBIN Razređivačem**.

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja.

Nijansa zavisi od vrste drveta, obrade drveta, kao i od broja nanetih slojeva (nijansa će biti tamnija ukoliko nanese više slojeva).

sistemi	vrsta premaza	enterier	zaštićen eksterier	eksterier	opterećen eksterier	sistem proizvoda
Sistem za zaštitu drveta	transparentni premazi - tekstura drveta ostaje vidljiva	+				2-3 x JUBIN LASUR CLASSIC
Sistem za zaštitu drveta - obnavljanje drvenih površina	transparentni premazi - tekstura drveta ostaje vidljiva	+	+	+	+	2-3 x JUBIN LASUR CLASSIC 3 x JUBIN LASUR CLASSIC
Sistem za zaštitu drveta – zaštita drveta od insekata i gljiva	transparentni premazi - tekstura drveta ostaje vidljiva		+	+	+	1 x JUBIN Lazurbase + 3 JUBIN LASUR CLASSIC

Potrošnja:

JUB JUBIN LASUR CLASSIC: 1 l pokriva površinu od 9 – 12 m² u jednom sloju, u zavisnosti od vrste i obrade drveta.

7. Čišćenje alata, postupanje sa otpadom

Alat posle upotrebe temeljno oprati **JUB JUBIN Razređivačem**, osušene fleke se ne mogu ukloniti.

Tekuće ostatke ne izlivi u kanalizaciju, vodotoke ili u okolinu i ne odstanjujemo ih zajedno sa kućnim otpadom. U skladu sa propisima o postupanju sa otpadom, razvrstan je među otpade sa klasifikacijskim brojem 08 11 11* i odlagati ga na posebno pripremljenim odlagalištima ili preko organizovanog odvoza opasnog otpada. Otpadna ambalaža sa klasifikacionim brojem 15 01 04 se odlaže na posebna odlagališta za metalni otpad.

8. Bezbednost i zdravlje na radu

Pored opštih uputstava iz bezbednosti i zdravlja na radu sa građevinskim materijalima, kao i kod molerskih radova, poštujujte i posebna uputstva data u bezbednosnom listu. Prilikom rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Izbegavati udisanje

isparenja. Sprečiti dodir sa kožom i očima. U radu upotrebljavati radnu odeću, obuću i zaštitne naočare.

H226	Zapaljiva tečnost i para.
H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
P273	Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.
P280	Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare.
P331	Ne izazivati povraćanje.
P301+P310	AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
P303+P361+P353	AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
P370+P378	U slučaju požara: Koristiti penu za gašenje.
P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže vršiti u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.



Opasno po životnu sredinu

9. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Površine zaštićene JUBIN LASUR CLASSIC-om ne zahtevaju posebno održavanje. Prašinu očistiti metlom, usisavanjem, brisanjem ili pranjem vodom. Ulepljenu prljavštinu odstraniti čišćenjem mekom krpom i ispiranjem vodom.

10. Skladištenje, transportni uslovi i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 3 godine.

11. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda se određuju sa internim proizvodnim specifikacijama i sa slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog odnosno propisanog kvaliteta nivoa se prati u našim laboratorijama, u IMS-u, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno u drugim nezavisnim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i od strane JUB-a gde je više godina uveden sistem celokupnog savladavanja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštuju slovenačke i evropske standarde sa gledišta očuvanja okoline i garantovanja bezbednosti zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

12. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su data na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Sve garancije za karakteristike proizvoda važe za celovit JUB-ov sistem. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za kontrolu

Osnovan
Established 1875



Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge JUB d.o.o. Šimanovci je jednočlano privredno društvo registrovano kod Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem broj BD40096/2005 od 6.6.2005. Osnovni kapital društva, uplaćeni i upisani, je 11.990.950,84EUR, PIB: SR100427800, Matični broj: 17359274. Tekući račun društva su sledeći: NLB banka Beograd 310-707-32; Banca Intesa A.D. - Beograd 160-925369-12; Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd 170-300991565-65; Societe Generale banka Srbija A.D. - Beograd 275-220037289-44



je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o.

Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sve prethodne, zadržavamo pravo na naknadne izmene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB; LP/v-1/ AR, 26.02.2014.

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

