

TEHNIČKI LIST LAZURNI PREMAZI

JUB JUBIN BRZOSUŠIVI TEMELJ ZA METAL

1. Opis, upotreba

JUBIN BRZOSUŠIVI TEMELJ ZA METAL je jednokomponentni antikorozivni brzосуšivi osnovni premaz na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i zink fosfata kao antikorozivnih pigmentata.

Premaz je jednostavan za rad i veoma brzo suši.

Koristi se u alkidnom sistemu sa Jubin emajl lakovima u zaštiti metalnih površina, čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih mašina i opreme. Preporučje se u sistemu 1-2 sloja brzосуšivog temelja i 1-2 sloja emajl laka.

2. Nijanse, način pakovanja

Pakovanje: metalne limenke po 900g.

Nijanse:

- Beli, oksid-crveni i sivi

3. Tehnički podaci

Gustina (g/cm ³) / 20°C	1,25-1,35
Viskozitet DIN 4mm / 20°C	160 - 240

vreme sušenja – suvo na dodir T = +20 °C, rel. vl. vazduha = 65 ±5% (sati)	2 sata, suv na dodir za max 30 minuta
Nanošenje sledećeg sloja, nakon (h)	Može mokro na mokro ili posle dva sata
VOC (g/l) za JUB JUBIN LASUR CLASSIC	A (i) max. 500g/l Ovaj proizvod sadrži max A(i) 495 g/l

Glavni sastojci: alkidno vezivo, antikorozivni pigmenti, aditivi, organski rastvarač.

4. Priprema podloge i premaza; nanošenje premaza

JUBIN BRZOSUŠIVI TEMELJ ZA METAL pre upotrebe dobro promešati.

Premaz je pripremljen za upotrebu i nije ga potrebno razređivati. Ukoliko se nanosi prskanjem razrediti ga sa Jubin Nitro Cleanerom.

Metalna površina na koji se nanosi mora biti prethodno odmašćena, dobro očišćena i suva. Ostaci rđe se moraju uloniti pre nanošenja premaza.

Premaz se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem.

Alat nakon upotrebe oprati sa **JUBIN Nitro Cleanerom**.

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja.



Potrošnja:
JUB JUBIN LASUR CLASSIC: 1kg pokriva površinu od 6 – 7 m² u jednom sloju.

7. Čišćenje alata, postupanje sa otpadom

Alat posle upotrebe temeljno oprati **JUBIN Nitro Cleanerom**, osušene fleke se ne mogu ukloniti. Tečne ostatke ne izlivi u kanalizaciju, vodovod ili u okolinu i ne odstanjujemo ih zajedno sa kućnim otpadom. U skladu sa propisima o postupanju sa otpadom, razvrstan je među otpade sa klasifikacijskim brojem 08 11 11* i odlagati ga na posebno pripremljenim odlagalištima ili preko organizovanog odvoza opasnog otpada. Otpadna ambalaža sa klasifikacionim brojem 15 01 04 se odlaže na posebna odlagališta za metalni otpad.

8. Skladištenje, transportni uslovi i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.
Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 5 godine.

9. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda se odredjuju sa internim proizvodnim specifikacijama i sa slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog odnosno propisanog kvaliteta nivoa se prati u našim laboratorijama, u IMS-u, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno u drugim nezavisnim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i od strane JUB-a gde je više godina uveden sistem celokupnog savladavanja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštuju slovenačke i evropske standarde sa gledišta očuvanja okoline i garantovanja bezbednosti zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

11. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su data na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Sve garancije za karakteristike proizvoda važe za celokupan JUB-ov sistem. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o.

Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sve prethodne, zadržavamo pravo na naknadne izmene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB;v-1/BB/ 07.09.2017

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

Osnovan
establišen 1875



Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge JUB d.o.o. Šimanovci je jednodavno privredno društvo registrovano kod Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem broj BD40096/2005 od 6.6.2005. Osnovni kapital društva, uplaćeni i upisani, je 11.990.950,84EUR, PIB: SR100427800, Matični broj: 17359274. Tekući račun društva su sledeći: NLB banka Beograd 310-707-32; Banca Intesa A.D. - Beograd 160-925369-12; Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd 170-300991565-65; Societe Generale banka Srbija A.D. - Beograd 275-220037289-44

